

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Compósito de Prueba

Muestra Peso (g)

Muestra 1 1000

TABLA 3.5
ANÁLISIS SEMANAL DEL LIXIVIADO DE LA CELDA DE HUMEDAD PARA MUESTRA 1 DE ESTERIL

Parámetro	Unidades	World Bank ¹	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10431- Octubre	10580- Octubre	10130- Noviembre	10224- Noviembre	10347- Noviembre	10482- Noviembre	10028- Diciembre	10138- Diciembre	10311- Diciembre	10450- Diciembre	10016- Enero	10114- Enero
Volumen	ml		*988	984	992	988	965	990	985	986	987	984	987	988
pH	unidades	6.0 - 9.0	8.48	9.11	7.87	8.20	7.63	8.58	8.25	8.81	8.69	7.91	8.49	8.74
Alcalinidad	mg/L como CaCO ₃		112	44	36	24	27	29	22	32	31	35	35	33
Acidez	mg/L como CaCO ₃		< 2	< 2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Conductividad	µS/cm		504	108	98	53	63	72	53	61	76	82	74	75
SO ₄	mg/L		89	6.3	3.2	2.2	3.0	3.7	2.7	3.5	4.4	3.9	3.6	3.2
Hg	µg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	---	---	<0.0001	---	---
Ag	mg/L		< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	---	---	< 0.00003	---	---
Al	mg/L		0.0468	0.0921	0.145	0.0730	0.0778	0.0707	0.0580	---	---	0.0779	---	---
As	mg/L	0.1	0.0096	0.0059	0.0030	0.0018	0.0026	0.0036	0.0024	---	---	0.0058	---	---
Ba	mg/L		0.00274	0.00054	0.00056	0.00046	0.00053	0.00050	0.00040	---	---	0.00063	---	---
Be	mg/L		< 0.00004	< 0.00004	0.00015	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	---	---	< 0.00004	---	---
B	mg/L		0.257	0.061	0.036	0.022	0.036	0.039	0.024	---	---	0.039	---	---
Bi	mg/L		< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	---	---	< 0.00002	---	---
Ca	mg/L		13.9	2.42	2.78	2.60	3.03	3.08	2.77	---	---	2.92	---	---
Cd	mg/L	0.1	< 0.00006	0.00009	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	---	---	< 0.00006	---	---
Co	mg/L		0.000079	0.000016	0.000027	< 0.000007	< 0.000007	< 0.000007	0.000008	---	---	0.000011	---	---
Cr	mg/L		< 0.0003	0.0007	0.0003	< 0.0003	0.0004	< 0.0003	< 0.0003	---	---	< 0.0003	---	---
Cu	mg/L	0.5	0.0030	0.0003	0.0002	0.0002	0.0022	0.0003	0.0002	---	---	0.0012	---	---
Fe	mg/L	3.5	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	<0.01	---	---	<0.01	---	---
Li	mg/L		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	---	---	< 0.002	---	---
K	mg/L		2.21	0.76	0.65	0.48	0.54	0.59	0.44	---	---	0.70	---	---
Mg	mg/L		3.60	0.473	0.451	0.317	0.431	0.420	0.311	---	---	0.467	---	---
Mn	mg/L		0.0124	0.00220	0.00285	0.00492	0.00445	0.00489	0.00489	---	---	0.00366	---	---
Mo	mg/L		0.157	0.0492	0.0298	0.0205	0.0270	0.0299	0.0190	---	---	0.0244	---	---
Na	mg/L		85.7	19.9	11.6	8.18	10.0	10.9	8.61	---	---	13.1	---	---
Ni	mg/L	0.5	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	---	---	< 0.0007	---	---
Pb	mg/L	0.1	< 0.00002	0.00007	0.00010	0.00007	0.00002	0.00008	0.00003	---	---	< 0.00002	---	---
Sb	mg/L		0.0082	0.0007	0.0011	0.0007	0.0009	0.0011	0.0008	---	---	0.0015	---	---
Se	mg/L		0.005	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	---	---	< 0.001	---	---
Sn	mg/L		0.0020	0.0008	0.0006	0.0009	0.0010	0.0023	0.0015	---	---	0.0017	---	---
Si	mg/L		4.04	1.74	1.24	0.88	1.07	1.49	1.11	---	---	2.21	---	---
Ti	mg/L		0.0016	0.0010	0.0019	0.0003	0.0005	0.0008	0.0007	---	---	0.0006	---	---
V	mg/L		0.00271	0.00168	0.00132	0.00077	0.00103	0.00106	0.00081	---	---	0.00191	---	---
Zn	mg/L	2.0	0.0029	0.0015	0.0054	0.0010	< 0.0003	0.0007	0.0004	---	---	0.0005	---	---

Semana #0 significa el saturamiento inicial de la celda iniciando las 26 semanas de periodo de la prueba.

¹ Límites de descarga de efluentes del Banco Mundial para metales base y minerales de hierro.

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Compósito de Prueba
Muestra Peso (g)
Muestra 1 1000

TABLA 3.6
ANÁLISIS SEMANAL DEL LIXIVIADO DE LA CELDA DE HUMEDAD PARA
MUESTRA 1 DE ESTÉRIL

Parámetro	Unidades	World Bank ¹	12	13	14	15	16	17
			10207- Enero	10331- Enero	10468- Enero	10037- Febrero	10147- Febrero	10279- Febrero
Volumen lixiviado celda húmeda	mLs		984	979	976	988	948	970
pH	unidades	6.0 - 9.0	7.96	8.23	8.24	9.02	7.97	8.31
Alcalinidad	mg/L como CaCO ₃		25	28	28	32	32	18
Acidez	mg/L como CaCO ₃		< 2	<2	<2	<2	<2	<2
Conductividad	µS/cm		71	67	59	85	78	45
SO ₄	mg/L		6.7	2.7	2.9	2.7	3.6	1.6
Hg	µg/L	0.01	<0.0001	---	---	---	<0.0001	---
Ag	mg/L		< 0.00003	---	---	---	< 0.00003	---
Al	mg/L		0.0440	---	---	---	0.0549	---
As	mg/L	0.1	0.0049	---	---	---	0.0062	---
Ba	mg/L		0.00069	---	---	---	0.00106	---
Be	mg/L		< 0.00004	---	---	---	< 0.00004	---
B	mg/L		0.026	---	---	---	0.019	---
Bi	mg/L		< 0.00002	---	---	---	< 0.00002	---
Ca	mg/L		3.75	---	---	---	5.25	---
Cd	mg/L	0.1	< 0.00006	---	---	---	< 0.00006	---
Co	mg/L		0.000019	---	---	---	< 0.000007	---
Cr	mg/L		< 0.0003	---	---	---	< 0.0003	---
Cu	mg/L	0.5	0.0003	---	---	---	0.0002	---
Fe	mg/L	3.5	<0.01	---	---	---	<0.01	---
Li	mg/L		< 0.002	---	---	---	< 0.002	---
K	mg/L		0.85	---	---	---	0.96	---
Mg	mg/L		0.641	---	---	---	0.918	---
Mn	mg/L		0.00742	---	---	---	0.00407	---
Mo	mg/L		0.0167	---	---	---	0.00765	---
Na	mg/L		8.41	---	---	---	7.97	---
Ni	mg/L	0.5	< 0.0007	---	---	---	< 0.0007	---
Pb	mg/L	0.1	< 0.00002	---	---	---	< 0.00002	---
Sb	mg/L		0.0012	---	---	---	0.0009	---
Se	mg/L		< 0.001	---	---	---	< 0.001	---
Sn	mg/L		0.0023	---	---	---	0.0007	---
Si	mg/L		1.68	---	---	---	2.72	---
Ti	mg/L		< 0.0002	---	---	---	0.0004	---
V	mg/L		0.00096	---	---	---	0.00180	---
Zn	mg/L	2.0	0.0010	---	---	---	< 0.0003	---

Semana #0 significa el saturamiento inicial de la celda iniciando las 26 semanas de periodo de la prueba.

¹ Límites de descarga de efluentes del Banco Mundial para metales base y minerales de hierro.

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN

TABLA 3.7
ENSAYOS DE CELDAS DE HUMEDAD PARA MUESTRA 1 DE ESTÉRIL (ASTM D 5744-96)

Compósito de Prueba
Muestra Peso (g)
Muestra 1 1000

Resumen de los resultados ABA		
Parámetro	Unidades	Reference No.: 10113-Oct06
Azufre (S)	%	0,06
Sulfuro (S ⁼)	%	0,02
NP	t CaCO ₃ /1000 t	21
CO ₃ NP	t CaCO ₃ /1000 t	10,3

Parámetros Medidos Lixiviado							Generación de Acidez ¹				Acidez Neutralización ¹		
Nº Lixiviado semanal	Volúmen Colectado mL	pH unidades	Acidez CaCO ₃ eq. mg/L	Alcalinidad CaCO ₃ eq. mg/L	Conduct. µmhos/cm	SO ₄ mg/L	Vel. Producción SO ₄ g/t/wk	Producción SO ₄ Acumulado g/t	Deflexión semanal S ⁼ %	Deflexión acumulada S ⁼ %	NP Consumo CaCO ₃ g/t/wk	Deflexión acumulada NP %	Deflexión acumulada NP CO ₃ %
0	988	8.48	< 2	112	504	89	87.9	87.9	14.66	14.66	91.60	0.44	0.89
1	984	9.11	< 2	44	108	6.3	6.2	94.1	1.03	15.69	6.46	0.47	0.95
2	992	7.87	< 2	36	98	3.2	3.2	97.3	0.53	16.22	3.31	0.48	0.98
3	988	8.20	< 2	24	53	2.2	2.2	99.5	0.36	16.58	2.26	0.49	1.01
4	965	7.63	< 2	27	63	3	2.9	102.4	0.48	17.06	3.02	0.51	1.04
5	990	8.58	< 2	29	72	3.7	3.7	106.0	0.61	17.67	3.82	0.53	1.07
6	985	8.25	< 2	22	53	2.7	2.7	108.7	0.44	18.12	2.77	0.54	1.10
7	986	8.81	< 2	32	61	3.5	3.5	112.1	0.58	18.69	3.59	0.56	1.13
8	987	8.69	< 2	31	76	4.4	4.3	116.5	0.72	19.42	4.52	0.58	1.18
9	984	7.91	< 2	35	82	3.9	3.8	120.3	0.64	20.05	4.00	0.60	1.22
10	987	8.49	< 2	35	74	3.6	3.6	123.9	0.59	20.65	3.70	0.61	1.25
11	988	8.74	< 2	33	75	3.2	3.2	127.0	0.53	21.17	3.29	0.63	1.28
12	984	7.96	< 2	25	71	6.7	6.6	133.6	1.10	22.27	6.87	0.66	1.35
13	979	8.23	< 2	28	67	2.7	2.6	136.3	0.44	22.71	2.75	0.68	1.38
14	976	8.24	< 2	28	59	2.9	2.8	139.1	0.47	23.18	2.95	0.69	1.41
15	988	9.02	< 2	32	85	2.7	2.7	141.8	0.44	23.63	2.78	0.70	1.43
16	948	7.97	< 2	32	78	3.6	3.4	145.2	0.57	24.20	3.56	0.72	1.47
17	970	8.31	< 2	18	45	1.6	1.6	146.7	0.26	24.46	1.62	0.73	1.48

* El lixiviado inicial de la Semana 0 puede incluir sulfato soluble, lo que no indicaría que la oxidación de los sulfuro en el material haya ocurrido.

¹ Valores calculados.

Resumen – Semanas 0 – 20

Valor Máximo	9.11	< 2	112	504	89.0	87.9	-	14.66	-	91.60	-	-
Valor Mínimo	7.63	< 2	18	45	1.6	1.6	-	0.26	-	1.62	-	-
Valor Promedio	8.19	< 2	35	96	8.3	8.2	-	1.36	-	8.49	-	-

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Compósito de Prueba
Muestra Peso (g)
Muestra 2 1000

TABLA 3.8
ANÁLISIS SEMANAL DEL LIXIVIADO DE LA CELDA DE HUMEDAD PARA MUESTRA 2 DE ESTÉRIL

Parámetro	Unidades	World Bank ¹	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10431- Octubre	10580- Octubre	10130- Noviembre	10224- Noviembre	10347- Noviembre	10482- Noviembre	10028- Diciembre	10138- Diciembre	10311- Diciembre	10450- Diciembre	10016- Enero	10114- Enero
Volumen lixiviado celda húmeda	mLs		987	984	988	988	981	972	991	986	981	988	983	986
pH	unidades	6.0 - 9.0	8.43	8.92	8.06	7.76	7.17	7.59	8.20	8.01	8.14	7.60	7.93	8.06
Alcalinidad	mg/L como CaCO ₃		115	27	26	23	16	14	18	17	22	23	22	24
Acidez	mg/L como CaCO ₃		< 2	< 2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Conductividad	µS/cm		602	68	68	60	50	52	49	50	63	69	56	66
SO ₄	mg/L		140	5.1	4.5	4.8	4.1	3.2	4.5	4.9	7.9	8.6	6.7	7.3
Hg	µg/L	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	---	---	<0.0001	---	---
Ag	mg/L		< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	---	---	< 0.00003	---	---
Al	mg/L		0.0303	0.0638	0.0885	0.0794	0.0460	0.0598	0.0610	---	---	0.0452	---	---
As	mg/L	0.1	0.0110	0.0035	0.0031	0.0029	0.0025	0.0037	0.0026	---	---	0.0033	---	---
Ba	mg/L		0.00345	0.00039	0.00052	0.00041	0.00066	0.00046	0.00042	---	---	0.00054	---	---
Be	mg/L		< 0.00004	< 0.00004	0.00011	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	---	---	< 0.00004	---	---
B	mg/L		0.240	0.030	0.029	0.020	0.024	0.003	0.015	---	---	0.028	---	---
Bi	mg/L		< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	---	---	< 0.00002	---	---
Ca	mg/L		20.5	3.40	3.44	3.33	2.73	3.03	3.48	---	---	3.40	---	---
Cd	mg/L	0.1	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00009	< 0.00006	---	---	< 0.00006	---	---
Co	mg/L		0.000090	0.000018	0.000016	< 0.000007	0.000008	0.000008	0.000010	---	---	0.000013	---	---
Cr	mg/L		< 0.0003	0.0009	0.0004	< 0.0003	< 0.0003	0.0004	< 0.0003	---	---	< 0.0003	---	---
Cu	mg/L	0.5	0.0023	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005	<0.0001	0.0001	---	---	0.0012	---	---
Fe	mg/L	3.5	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	---	---	<0.01	---	---
Li	mg/L		0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	---	---	< 0.002	---	---
K	mg/L		3.38	0.68	0.69	0.67	0.52	1.18	0.58	---	---	0.73	---	---
Mg	mg/L		5.01	0.508	0.497	0.449	0.330	0.312	0.410	---	---	0.548	---	---
Mn	mg/L		0.0244	0.00441	0.00520	0.00514	0.00811	0.00623	0.00747	---	---	0.00762	---	---
Mo	mg/L		0.170	0.0259	0.0257	0.0212	0.0185	0.0135	0.0147	---	---	0.0216	---	---
Na	mg/L		99.6	9.60	9.29	8.27	7.33	0.15	6.9	---	---	9.02	---	---
Ni	mg/L	0.5	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	---	---	< 0.0007	---	---
Pb	mg/L	0.1	0.00027	0.00006	0.00008	0.00006	0.00010	0.00005	0.00002	---	---	< 0.00002	---	---
Sb	mg/L		0.0103	< 0.0002	0.0011	0.0010	0.0008	0.0007	0.0009	---	---	0.0014	---	---
Se	mg/L		0.007	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	---	---	< 0.001	---	---
Sn	mg/L		0.0038	0.0022	0.0025	0.0020	0.0019	0.0014	0.0020	---	---	0.0025	---	---
Si	mg/L		3.71	0.77	0.99	0.93	0.73	0.30	0.89	---	---	1.41	---	---
Ti	mg/L		0.0023	0.0004	0.0015	0.0005	<0.0002	0.0006	0.0005	---	---	0.0004	---	---
V	mg/L		0.00152	0.00064	0.00082	0.00069	0.00051	0.00063	0.00058	---	---	0.00084	---	---
Zn	mg/L	2.0	0.0031	0.0007	0.0017	0.0007	0.0015	0.0011	0.009	---	---	0.0005	---	---

Semana #0 significa el saturamiento inicial de la celda iniciando las 26 semanas de periodo de la prueba.

¹ Límites de descarga de efluentes del Banco Mundial para metales base y minerales de hierro.

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Compósito de Prueba
Muestra Peso (g)
Muestra 2 1000

TABLA 3.9
ANÁLISIS SEMANAL DEL LIXIVIADO DE LA
CELDA DE HUMEDAD PARA MUESTRA 2 DE ESTÉRIL

Parámetro	Unidades	World Bank ¹	12	13	14	15	16	17
			10207- Enero	10331- Enero	10468- Enero	10037- Febrero	10147- Febrero	10279- Febrero
Volumen lixiviado celda húmeda	mLs		989	990	977	992	920	916
pH	unidades	6.0 - 9.0	8.28	7.93	7.98	7.94	7.66	7.85
Alcalinidad	mg/L como CaCO ₃		29	24	31	27	13	12
Acidez	mg/L como CaCO ₃		< 2	<2	<2	<2	<2	<2
Conductividad	µS/cm		70	70	72	68	45	45
SO ₄	mg/L		2.8	5.6	6.4	5.2	4.0	5.7
Hg	µg/L	0.01	<0.0001	---	---	---	<0.0001	---
Ag	mg/L		< 0.00003	---	---	---	< 0.00003	---
Al	mg/L		0.0549	---	---	---	0.0505	---
As	mg/L	0.1	0.0059	---	---	---	0.0036	---
Ba	mg/L		0.00066	---	---	---	0.00046	---
Be	mg/L		< 0.00004	---	---	---	< 0.00004	---
B	mg/L		0.026	---	---	---	0.007	---
Bi	mg/L		< 0.00002	---	---	---	< 0.00002	---
Ca	mg/L		2.96	---	---	---	3.04	---
Cd	mg/L	0.1	< 0.00006	---	---	---	< 0.00006	---
Co	mg/L		0.000015	---	---	---	< 0.000007	---
Cr	mg/L		< 0.0003	---	---	---	< 0.0003	---
Cu	mg/L	0.5	0.0010	---	---	---	<0.0001	---
Fe	mg/L	3.5	<0.01	---	---	---	<0.01	---
Li	mg/L		< 0.002	---	---	---	< 0.002	---
K	mg/L		0.73	---	---	---	0.57	---
Mg	mg/L		0.486	---	---	---	0.450	---
Mn	mg/L		0.00230	---	---	---	0.00541	---
Mo	mg/L		0.0122	---	---	---	0.00651	---
Na	mg/L		10.0	---	---	---	3.92	---
Ni	mg/L	0.5	< 0.0007	---	---	---	< 0.0007	---
Pb	mg/L	0.1	0.00011	---	---	---	< 0.00002	---
Sb	mg/L		0.0011	---	---	---	0.0003	---
Se	mg/L		< 0.001	---	---	---	< 0.001	---
Sn	mg/L		0.0016	---	---	---	0.0005	---
Si	mg/L		2.23	---	---	---	0.73	---
Ti	mg/L		0.0003	---	---	---	0.0003	---
V	mg/L		0.00177	---	---	---	0.00065	---
Zn	mg/L	2.0	0.0027	---	---	---	< 0.0003	---

Semana #0 significa el saturamiento inicial de la celda iniciando las 26 semanas de período de la prueba.
¹ Límites de descarga de efluentes del Banco Mundial para metales base y minerales de hierro.

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN

TABLA 3.10
ENSAYOS DE CELDAS DE HUMEDAD PARA MUESTRA 2 DE ESTÉRIL (ASTM D 5744-96)

Compósito de Prueba
Muestra Peso (g)
Muestra 2 1000

Resumen de Resultados de Ensayos ABA
Parámetro Unidades Reference No.: 10113-Oct06
Azufre (S) %
Sulfuro (S⁼) %
NP t CaCO₃/1000 t
CO₃ NP t CaCO₃/1000 t

Parámetros Medidos Lixiviado							Generación de Acidez ¹				Acidez Neutralización ¹		
Nº Lixiviado semanal	Volúmen Colectado mL	pH unidades	Acidez CaCO ₃ eq. mg/L	Alcalinidad CaCO ₃ eq. mg/L	Conduct. µmhos/cm	SO ₄ mg/L	Vel. Producción SO ₄ g/t/wk	Producción SO ₄ Acumulado g/t	Deflexión semanal S ⁼ %	Deflexión acumulada S ⁼ %	NP Consumo CaCO ₃ g/t/wk	Deflexión acumulada NP %	Deflexión acumulada NP CO ₃ %
0	987	8.34	< 2	115	602	140	138.2	138.2	1.92	1.92	143.94	0.77	1.64
1	984	8.92	< 2	27	68	5.1	5.0	143.2	0.07	1.99	5.23	0.80	1.70
2	988	8.06	< 2	26	68	4.5	4.4	147.6	0.06	2.05	4.63	0.82	1.75
3	988	7.76	< 2	23	60	4.8	4.7	152.4	0.07	2.12	4.94	0.85	1.80
4	981	7.17	< 2	16	50	4.7	4.6	157.0	0.06	2.18	4.80	0.87	1.86
5	972	7.59	< 2	14	52	3.2	3.1	160.1	0.04	2.22	3.24	0.89	1.90
6	991	8.20	< 2	18	49	4.5	4.5	164.6	0.06	2.29	4.65	0.92	1.95
7	986	8.01	< 2	17	50	4.9	4.8	169.4	0.07	2.35	5.03	0.94	2.01
8	981	8.14	< 2	22	63	7.9	7.7	177.1	0.11	2.46	8.07	0.99	2.10
9	988	7.60	< 2	23	69	8.6	8.5	185.6	0.12	2.58	8.85	1.03	2.20
10	983	7.93	< 2	22	56	6.7	6.6	192.2	0.09	2.67	6.86	1.07	2.28
11	986	8.06	< 2	24	66	7.3	7.2	199.4	0.10	2.77	7.50	1.11	2.36
12	989	8.28	< 2	29	70	2.8	2.8	202.2	0.04	2.81	2.88	1.13	2.39
13	990	7.93	< 2	24	70	5.6	5.5	207.7	0.08	2.89	5.78	1.16	2.46
14	977	7.98	< 2	31	72	6.4	6.3	214.0	0.09	2.97	6.51	1.19	2.53
15	992	7.94	< 2	27	68	5.2	5.2	219.2	0.07	3.04	5.37	1.22	2.59
16	920	7.66	< 2	13	45	4	3.7	222.8	0.05	3.09	3.83	1.24	2.64
17	916	7.85	< 2	12	45	5.7	5.2	228.1	0.07	3.17	5.44	1.27	2.70

* El lixiviado inicial de la Semana 0 puede incluir sulfato soluble, lo que no indicaría que la oxidación de los sulfuro en el material haya ocurrido.

¹ Valores calculados.

Resumen – Semanas 0 – 20

Valor Máximo	8.92	< 2	115	602	140	138.2	-	1.92	-	143.94	-	-
Valor Mínimo	7.17	< 2	12	45	3	2.8	-	0.04	-	2.88	-	-
Valor Promedio	7.83	< 2	27	90	13	12.7	-	0.18	-	13.20	-	-